

Aluspind

UKU ahjusegudega laotavad kivid peavad olema imavad, hea nakkuvusega ning kindlasti puhtad tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne).

Tingimused

Kivipinna, segu ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Temperatuur ei tohi langeda alla 5°C enne ahjusegu täielikku kuivamist. Ahjusegu kuivab vee aurustumise teel vuukide pooridest ning peab olema kindlasti täielikult välja kuivanud enne võimalikku järelvuukimist (või mistahes segu pealekandmist).

Segu valmistamine

Ühele kotile kuivsegule lisada sõltuvalt toonist 5-6 liitrit (25 kg kotile) puhast vett ja segada korralikult läbi segumiksriga. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 30 minutit ning pärast seismist krohv uuesti läbi segada.

Paigaldus

Sõltuvalt kivide tüübist ja soovitud visuaalsest lõpptulemusest võiks segukihi paksus olla 5-15 mm. Segu kaitsmiseks liigikiire kuivamise eest tuleb kive eelnevalt niisutada. Ahjusegust erineva tooniga vuukide saamiseks soovitame vuugid jätta 3-5mm sügavuselt tühjaks ning kasutada järelvuukimiseks UKU viimistluskrohve. Enne järelvuukimist või lauskrohvimist soovitame küttekeha "sisse kütta" vastavalt kütteseadme ehitaja/tootja kasutusjuhendile.

Lõppviimistlus

Järelvuukimiseks ja lauskrohvimiseks soovitame kasutada Saviukumaja savi või lubi viimistlus- või peenviimistluskrohve.

Hooldus

Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist segupulbrit. Täkke või defektiga koha jaoks lahusta tassis natukene segu ja paranda koht peenikese pintliga tupsutades. Määratud vuuki võib kuiv puhastada või uuesti katta sama materjaliga. Savi baasil ahjusegu on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab savi endasse.

Materjali kulu

Kulu sõltuvalt kivi kujust, suuruselt ja vuugi paksusest ca 0.5-1.5kg/kivile.

Ohutus

Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.

Säilitamine

Kuivades tingimustes säilib ahjusegu igavesti. Niiskust või vett saanud kott, mis on läinud tükki saab korralikult kokku segades uuesti kasutada. Tootmiskuupäev partii identifitseerimiseks asub pakendi põhjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.